

BẢN CHI TIẾT SẢN PHẨM

SikaCeram[®]-608 Tile Grout

Keo chà ron (keo chít mạch) gốc xi măng.

MÔ TẢ

SikaCeram[®]-608 Tile Grout là keo chà ron (keo chít mạch) bao gồm xi măng, các chất độn và chất phụ gia được chọn lọc kỹ để đạt tính thi công cao nhất. Sản phẩm kết dính tốt với nhiều loại gạch và đá tự nhiên. Sản phẩm có công thức đặc biệt để tránh co ngót, tránh nứt khi khô. SikaCeram[®]-608 Tile Grout được cung cấp ở dạng bột, và chỉ cần thêm nước vào sẽ tạo thành vữa nhuyễn, mịn, sử dụng được ngay.

ỨNG DỤNG

Là phương pháp trám kín các ron gạch, đá tự nhiên một cách dễ dàng và hiệu quả, đạt tính thẩm mỹ và hạn chế nước thấm xuống bên dưới các đường ron gạch, đá tự nhiên. Thích hợp thi công cho:

- Khu vực nằm ngang (sàn) và thẳng đứng (tường).
- Khu vực trong nhà.
- Khu vực khô ráo hoặc ẩm ướt như nhà vệ sinh, phòng bếp.

ĐẶC TÍNH/ ƯU ĐIỂM

- Sử dụng lâu dài mà không bị bong tróc.
- Độ bền và kháng mài mòn cao.
- Dễ sử dụng và thi công nhanh.
- Hỗ trợ chống thấm.
- Tạo bề mặt nhẵn, mịn, dễ lau chùi.

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Đóng gói	1 Kg
Hạn sử dụng	9 tháng kể từ ngày sản xuất, bảo quản nơi khô ráo, tránh ẩm ướt trong bao bì nguyên chưa mở.
Điều kiện lưu trữ	Nơi khô ráo, thoáng mát, có bóng râm.
Ngoại quan / Màu sắc	Bột / Trắng
Tỷ trọng	~ 1.0 kg/lít (Khối lượng thể tích bột đổ đống)

THÔNG TIN THI CÔNG

Định mức	Phụ thuộc vào kích thước của gạch. Chiều rộng đề nghị của khe gạch: 2 - 4 mm.
Tỷ lệ trộn	0.35 – 0.4 lít nước sạch cho bao 1 kg.
Thời gian thi công	~ 30 phút (ở 27°C / độ ẩm tương đối 65 %).

THÔNG TIN CƠ BẢN CỦA SẢN PHẨM

Tất cả thông số kỹ thuật trong tài liệu này đều dựa trên kết quả ở phòng thí nghiệm. Các dữ liệu đo thực tế có thể khác tùy theo trường hợp cụ thể.

SINH THÁI HỌC, SỨC KHOẺ VÀ AN TOÀN

Sinh thái: Không nên thải bỏ vào nguồn nước

Vận chuyển: Không nguy hiểm

Xử lý chất thải: Theo qui định địa phương

Lưu ý quan trọng: Bột SikaCeram®-608 Tile Grout là sản phẩm gốc xi măng và do đó có tính kiềm. Cần có biện pháp thích hợp để hạn chế tiếp xúc trực tiếp với da. Nếu vật liệu dính vào mắt. Rửa ngay bằng nước sạch và đến trung tâm y tế ngay.

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

CHẤT LƯỢNG BỀ MẶT / XỬ LÝ SƠ BỘ

Những nơi vừa mới dán gạch bằng keo dán gạch, không tiến hành chà ron (chít mạch) trong vòng ít nhất 24 giờ. Nơi ít hút nước/ không bị xốp, thời gian chờ đợi sẽ kéo dài ra tối thiểu là 3 ngày. Không cần làm ẩm khe trước khi thi công SikaCeram®-608 Tile Grout.

TRỘN

Cho bột vào nước sạch và trộn đến khi đạt độ sệt như kem.

Luôn phải đảm bảo rằng hỗn hợp không bị lợn cợn.

THI CÔNG

Dùng chổi, miếng bọt biển hay bàn chải đưa vữa vào trong khe khô và xung quanh các gờ cạnh.

Dùng dụng cụ thích hợp như mẫu gỗ có dạng như cây bút chì cùn để nén vữa xuống khe.

Loại bỏ vữa dư thừa trên mặt gạch bằng miếng bọt biển ẩm.

Khi đã khô, đánh bóng lại bằng vải khô.

VỆ SINH DỤNG CỤ

Làm sạch SikaCeram®-608 Tile Grout chưa đông cứng trên dụng cụ và thiết bị bằng nước. Sản phẩm khi đã đông cứng chỉ có thể loại bỏ bằng các biện pháp cơ học.

GIỚI HẠN ĐỊA PHƯƠNG

Lưu ý rằng tùy theo kết quả yêu cầu từng địa phương riêng biệt mà tính năng sản phẩm có thể thay đổi từ nước này sang nước khác. Vui lòng xem tài liệu kỹ thuật sản phẩm địa phương để biết mô tả chính xác về khu vực thi công.

LƯU Ý PHÁP LÝ

Các thông tin, và đặc biệt, những hướng dẫn liên quan đến việc thi công và sử dụng cuối cùng của các sản phẩm Sika, được cung cấp với thiện chí của chúng tôi dựa trên kiến thức và kinh nghiệm hiện tại của Sika về sản phẩm trong điều kiện được lưu trữ đúng cách, sử dụng và thi công trong điều kiện bình thường theo hướng dẫn của Sika. Trong ứng dụng thực tế, chúng tôi không bảo đảm sản phẩm sẽ phù hợp với một mục đích cụ thể nào đó nếu có sự khác biệt về vật tư, cốt liệu và điều kiện thực tế của công trường, cũng như không có một ràng buộc pháp lý nào đối với chúng tôi ngụ ý từ các thông tin này hoặc từ một hướng dẫn bằng văn bản, hay từ bất cứ một sự tư vấn nào. Người sử dụng sản phẩm này phải thí nghiệm xem sản phẩm có phù hợp với mục đích thi công họ mong muốn không. Sika có quyền thay đổi đặc tính của sản phẩm mình. Quyền sở hữu của bên thứ ba phải được chú ý. Mọi đơn đặt hàng chỉ được chấp nhận dựa trên Bảng Điều Kiện Bán Hàng hiện hành của chúng tôi. Người sử dụng phải luôn tham khảo Tài Liệu Kỹ Thuật mới nhất của sản phẩm. Chúng tôi sẽ cung cấp các tài liệu này theo yêu cầu.

Công ty Sika Hữu Hạn Việt Nam

Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 1
Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai, Việt Nam
Tel: (84-251) 3560 700
Fax: (84-251) 3560 699
sikavietnam@vn.sika.com
vnm.sika.com



Bản chi tiết sản phẩm

SikaCeram®-608 Tile Grout
Tháng Mười Một 2024, Hiệu đính lần 01.04
02172010000000159

SikaCeram-608TileGrout-vi-VN-(11-2024)-1-4.pdf

